



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-112

สติกโกไฟลิกซ์ ไรนอซ

คุณสมบัติพิเศษ

- ยึดหยุ่นดี
- แร่งยึดเกาะสูง
- แข็งแรง ทนทาน
- ผสมสารยับยั้งเชื้อรา
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ปกปิดรอยแตกร้าว
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ

สติกโกไฟลิกซ์ ไรนอซ เป็นวัสดุตกแต่งพื้นผิวอะคริลิกพร้อมใช้ชนิดพิเศษ สามารถสร้างลวดลายได้หลากหลายตามความต้องการ มีความยึดหยุ่นสูง และปกปิดรอยแตกได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวผนังและฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งผนังปูนใหม่และผนังปูนเก่า ใช้งานง่าย โดยใช้เครื่องพ่น เกรียง หรือลูกกลิ้ง มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา แข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และยิปซัมบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน สีเก่าที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทา **ไพรเมอร์ บอนดิง ไรนอซ** 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน เนื่องจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนหน้ายา
3. พ่น **สติกโกไฟลิกซ์ ไรนอซ** ด้วยเครื่องพ่นเท็กซ์เจอร์ ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ เพื่อสร้างลวดลายตามต้องการ
4. เมื่อผิวหน้าแห้งพอหมาดสามารถลบคมได้ โดยใช้ลูกกลิ้งเรียบจุ่มน้ำหรือน้ำมันสนรีดหน้าเบาๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
5. กรณีขึ้นงานด้วยลูกกลิ้งหรือเกรียงฉาบ ให้ฉาบหน้า **สติกโกไฟลิกซ์ ไรนอซ** ให้เรียบแล้วใช้ลูกกลิ้งหรือเกรียงฉาบสร้างลวดลายตามต้องการ
6. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทาทับด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบผิว อะคริลิกทอป สูตรน้ำมัน/สูตรน้ำ ไรนอซ หรือสีทาตกแต่ง เรย์ ซึ่งวัสดุจะแห้งสนิทและพร้อมใช้งานได้ใน 7 วัน

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิก โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ครีมข้นสีขาว และสีอื่นๆ
ความเป็นกรดต่าง	:	9.0 - 11.0
ความหนาแน่น	:	1.5 - 1.7 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งผิวหน้า	:	15 - 20 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาสีทับได้	:	24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่	:	7 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	1.5 กก./ตรม./ความหนา 1 มม. (ขึ้นอยู่กับความหนาและลวดลาย)