



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-251 ไرنอซ ฟาสการ์ด P311S

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย กลิ่นอ่อน
- สารระเหยต่ำ
- การยึดเกาะดี
- แข็งแรง ทนทาน
- ทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทกได้ดี
- ทนน้ำและสารเคมีเจือจาง
- ทนต่อความชื้นและการเกิดเชื้อรา
- ใช้ได้ทั้งพื้นผิวแห้งและพื้นผิวที่มีความชื้น

คุณลักษณะ

ไرنอซ ฟาสการ์ด P311S เป็นอีพ็อกซีปรับแต่งพื้นผิวชนิด 3 ส่วน ผสมใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการสึกหรอและแรงกระแทกได้ดี การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ทาบนพื้นผิวแห้งและพื้นผิวที่มีความชื้นเล็กน้อยได้ ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง เหมาะสำหรับใช้ปรับแต่งพื้นผิวคอนกรีตก่อนเคลือบทับด้วย ไرنอซ ฟาสการ์ด PLA-550

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวที่จะเคลือบต้องแข็งแรง แข็ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทา ไرنอซ ฟาสการ์ด P310 บนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 1 รอบ ปล่อยให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง
3. ผสม ไرنอซ ฟาสการ์ด P311S ในสัดส่วน A/B = 4/1 ส่วนโดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันก่อนใช้งาน
4. ทา ไرنอซ ฟาสการ์ด P311S ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 1 รอบ แล้วโรยทรายคลุมให้ทั่วพื้นที่ พร้อมทั้งกดรีดให้เรียบและแน่น ปล่อยให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง
5. ทา ไرنอซ ฟาสการ์ด PLA-550 2-3 รอบ โดยทาแต่ละรอบห่างกันประมาณ 6 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ

ชุด 30 กิโลกรัม (A/B/C = 8/2/20 กก.)

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่าหากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่ม ห่างจากความชื้นและประกายไฟ ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	(A) อีพ็อกซี	(B) ฮาร์ดเทนเนอร์	(C) ทราย
ลักษณะทั่วไป	:	(A) ของเหลวข้นสีขาว	(B) ของเหลวสีน้ำตาลอ่อน	(C) ผงทราย
สัดส่วนการผสม	:	ส่วนเอ/บี = 4/1 ส่วน โดยน้ำหนัก		
อายุการใช้งานหลังผสม	:	ประมาณ 10 - 20 นาที (ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อม)		
ระยะเวลาเจล	:	ประมาณ 20 - 40 นาที (ขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อม)		
ระยะเวลาแห้งทาทับได้	:	ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและภาวะแวดล้อม)		
อัตราการใช้งาน	:	ประมาณ 1 กก./ตรม./รอบ (A+B @300 ไมครอน, รวมทราย @ 700 ไมครอน) (30 ตรม./ชุด 30 กก.)		