



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-250 โรนอซ พลาสการ์ด P310

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย กลิ่นอ่อน
- ความหนืดต่ำ
- แทรกซึมลึก
- การยึดเกาะดี
- ทนน้ำและสารเคมีเจือจาง
- ทนต่อความชื้นและการเกิดเชื้อรา
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวเดิม
- ใช้ได้ทั้งพื้นผิวแห้งและพื้นผิวที่มีความชื้น

คุณลักษณะ

เป็นอีพ็อกซีรองพื้นชนิด 2 ส่วน ที่มีสารระเหยน้อย มีกลิ่นอ่อนใช้งานง่าย มีความหนืดต่ำ แทรกซึมลึกและยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ช่วยปกปิดรูพรุน ป้องกันน้ำและความชื้นจากพื้นผิว ลดปัญหาการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ และเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมและพื้นผิวใหม่ สามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวแห้งและพื้นผิวที่มีความชื้น ใช้งานง่ายโดยการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง เหมาะสำหรับทารองพื้นปูนหรือผนังคอนกรีต ก่อนทาสีหรือทาวาสต์ทับหน้าอื่นๆ ตามต้องการ

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวที่จะเคลือบต้องแข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ส่งผลการยึดเกาะ
2. ผสม โรนอซ พลาสการ์ด P310 ตามสัดส่วน A/B = 3/1 ส่วนโดยน้ำหนัก ผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน
3. ทา โรนอซ พลาสการ์ด P310 ที่ผสมแล้ว บนพื้นผิวที่เตรียมไว้ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 1 รอบ
4. ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ก่อนทำงานในชั้นตอนถัดไป
5. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆทันที ด้วยทินเนอร์

ขนาดบรรจุ

ชุด 2 กิโลกรัม

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่าหากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่ม ห่างจากความร้อนและประกายไฟ ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	(A) อีพ็อกซี	(B) ฮาร์ดเทนเนอร์
ลักษณะทั่วไป	:	(A) ของเหลวใสไม่มีสี	(B) ของเหลวใสสีน้ำตาลอ่อน
ลักษณะฟิล์มเมื่อแห้ง	:	ฟิล์มเรียบใส	
สัดส่วนการผสม	:	ส่วนเอ/บี = 3/1 ส่วน โดยน้ำหนัก	
อายุการใช้งานหลังผสม	:	ประมาณ 8 ชั่วโมง	
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	:	ประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและภาวะแวดล้อม)	
ระยะเวลาแห้งทาทับได้	:	ประมาณ 2-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและภาวะแวดล้อม)	
อัตราการใช้งาน	:	ประมาณ 8-10 ตรม./กก./เที่ยว (ความหนา 100 ไมครอน)	