



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# RHINOZ® RF-134

## ไฮบริดจอยต์ คอเมพอนด์ ไรนอซ

### คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่ายโดยใช้กับเครื่องปั๊ม
- ยึดเกาะดีเยี่ยมกับวัสดุทุกประเภท
- มีความยืดหยุ่นและกำลังทางกลสูง
- ไม่ไหลย้อยเมื่อใช้งานในแนวตั้ง
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
- ไม่หดตัวไม่ยุบตัว
- ไม่ดูดซึมน้ำ

### คุณลักษณะ

เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทอีพ็อกซีโมดิฟายโพลียูรีเทน ใช้สำหรับยาแนวอุดร่องรอยต่อผนังสำเร็จรูป รอยต่อพื้นคอนกรีต กรอบวงกบประตู หน้าต่าง แนวรอยต่อของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมทั้งรอยปริแตกของตัวอาคาร มีคุณสมบัติในการยึดหยุ่นตัวดี สามารถยึดเกาะกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ไม่หดตัว ไม่ยุบตัว ไม่ดูดซึมน้ำและความชื้น ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน รวมทั้งสามารถทาสีทับได้

### วิธีการใช้งาน

1. ผสมวัสดุตามสัดส่วน A/B = 3/1 ส่วนโดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมรอบต่า 300-500 รอบต่อนาที
2. ผสมจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และวัสดุที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 60 นาที
3. ถ้ารอยแตกใหญ่ หรือร่องมีความลึกมาก ให้ใช้วัสดุร่องร่องโพลียูรีเทนโฟมหรือโพลีเอทอีลีนโฟม ( Backing rod ) ใส่ลงไปในร่อง ก่อนอุดด้วยไฮบริดจอยต์คอเมพอนด์
4. ใช้เกรียงอุดโป๊ววัสดุที่ผสมแล้วลงเข้าไปในร่องรอยต่อหรือบริเวณที่ต้องการอุดซ่อม พร้อมทั้งปรับแต่งหน้าให้เรียบ
5. ปลอ่ยให้แห้งอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง ก่อนทาสีหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นต่อไป
6. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำอุ่นหรือทินเนอร์ทันทีก่อนที่กาวจะแห้ง

### ขนาดบรรจุ

ชุด 1 กิโลกรัม

### อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

### ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	(A) อีพ็อกซีโมดิฟาย	(B) ฮาร์ดเทนเนอร์
ลักษณะทั่วไป	:	(A) ครีมขุ่นสีขาว	(B) ครีมขุ่นสีดำ
สัดส่วนการผสม	:	A/B = 3/1 ส่วน โดยน้ำหนัก	
อายุการใช้งานหลังผสม	:	60 นาที	( ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม )
ระยะเวลาแห้งตัว	:	24 - 48 ชั่วโมง	( ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม )
ระยะเวลาแห้งตัวเต็มที่	:	7 วัน	( ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาวะแวดล้อม )
อัตราการใช้งาน	:	6 เมตร/ชุด 1 กก.	( ร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.)

ไรนอซ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ