



บริษัท บลูเลเบล จำกัด

48/58 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 034-494774-5 โทรสาร : 034-494776 เว็บไซต์ : www.bluelabelgroup.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

RHINOZ® RF-191

เมทัลลิก ลอฟท์ ใสอว

คุณสมบัติพิเศษ

- ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นฉุน
- เนื้อเนียนเคลือบมุก มีสีส้มมากมาย
- การยึดเกาะดี
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- มีสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา
- ไม่แตก ไม่เป็นฝุ่นผง
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะ

เมทัลลิก ลอฟท์ เป็นผลิตภัณฑ์อะคริลิคพร้อมใช้สูตรน้ำชนิดพิเศษ ทนทานไม่แตกร้าว เมื่อแห้งสนิทแล้วพื้นผิวแข็งแรง ไม่เป็นฝุ่นผง มีสีส้มหลากหลาย ให้ผิวสัมผัสและลวดลายเนียนเคลือบมุกสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมในงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้งานโดยเกรียง เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวผนังและฝ้าเพดาน ใช้งานง่าย มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดเชื้อรา ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะได้ดีกับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และยิปซัมบอร์ด

วิธีการใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแข็งแรง แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่นที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ
2. ทา **ไพรเมอร์ บอนดิง ไรนอซ** 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง 15-30 นาที ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน เนื่องจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนหน้ายา
3. ฉาบ **บอนด์สทิก ไรนอซ** บนพื้นผิวที่เตรียมไว้เพียงบาง ๆ ทั่วพื้นที่ ปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
4. ฉาบ **เมทัลลิก ลอฟท์ ไรนอซ** บนพื้นผิวที่เตรียมไว้เพียงบาง ๆ ทั่วพื้นที่ พร้อมทั้งแต้มเป็นริ้วหนาบางจุด เพื่อให้เกิดลวดลายตามต้องการ ปล่อยให้แห้งประมาณ 1 ชม.
5. ฉาบ **เมทัลลิก ลอฟท์ ไรนอซ** รอบที่ 2 โดยฉาบทั่วพื้นที่ให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด ประมาณ 10-20 นาที
6. ใช้เกรียงปาด ในจุดที่แต้มไว้ เพื่อรีดลวดลายและให้พื้นผิวเรียบเนียน เป็นมันเงา
7. ในจุดที่ผิวยังไม่เรียบดี สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้หลังจากปล่อยให้แห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วเช็ดฝุ่นออก

ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม

อายุการเก็บรักษา

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจัดเก็บที่ดี โดยจัดเก็บในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

สารพื้นฐาน	:	อะคริลิค โพลีเมอร์
ลักษณะทั่วไป	:	ครีมข้นสีต่างๆ
เฉดสี	:	มีเฉดสีให้เลือกมากมาย ตามแคตตาล็อก
ความเป็นกรดต่าง	:	8.0 - 10.0
ความหนาแน่น	:	1.2 - 1.4 กรัม/ลบ.ซม.
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	:	20 - 30 นาที (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งฉาบทับได้	:	1 - 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งขัดได้	:	4 - 6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพแวดล้อม)
อัตราการใช้งาน	:	1.3 กก./ตรม./1 มม.

ไรนอซ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพิเศษ